

**HIGHLY MOISTURE-ABSORBING AND RELEASING MICROPARTICLE AND ITS PRODUCTION**

**Patent number:** JP8225610  
**Publication date:** 1996-09-03  
**Inventor:** TANAKA KOJI; NISHIDA RYOSUKE; YAMAMOTO YOKO  
**Applicant:** JAPAN EXLAN CO LTD  
**Classification:**  
- **international:** C08F8/30; C08F8/12  
- **european:**  
**Application number:** JP19950346485 19951211  
**Priority number(s):**

**Abstract of JP8225610**

**PURPOSE:** To obtain highly moisture-absorbing and releasing microparticles which is durable to repeated use, by specifying increment in the content of nitrogen due to hydrazine crosslinking and a salt-type carboxylate groups formed by modifying the nitrile groups, of crosslinked acrylonitrile polymer microparticles.

**CONSTITUTION:** The microparticles are obtained by treating acrylonitrile polymer microparticles with hydrazine so that the increment in the nitrogen content is 1.0-15.0wt.%, to introduce crosslinkages into the microparticles, and hydrolyzing the microparticles so that at least 1.0mol/g of the residual nitrile groups are chemically converted into carboxylate groups. The obtained microparticles are highly intermolecularly crosslinked, do not therefore become sticky even upon moisture absorption, and can easily release the absorbed moisture when dried after they absorbed moisture to be saturated. Therefore, they can be easily regenerated and repeatedly used. Further, since they are in the form of fine particles, they can be added to a substance without detriment to its properties and appearance, and can be extensively used in the fields where moisture absorbing and releasing properties are necessary.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Patent Abstracts of Japan

2/19/1

DIALOG(R) File

(c) 2004

Thomson

351:Derwent

Derwent.

All

rts.

WPI

reserv.

010791485

WPI

Acc

No:

1996-288438/199630

XRAM

Acc

No:

C96-092242

High moisture and desorptive fine particles which can be regenerated easily - consisting of polyacrylonitrile polymer crosslinked with hydrazine

Patent Assignee: JAPAN EXLAN CO LTD (JAPE ); JAPAN EXLAN IND CO LTD (JAPE ); MITSUBISHI GAS KAGAKU KK (MITN )

Inventor: TANAKA K; YAMAMOTO Y

Number of Countries: 007 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 716882	A1	19960619	EP 95307835	A	19951102	199630 B
JP 8225610	A	19960903	JP 95346485	A	19951211	199645
US 5691421	A	19971125	US 95559152	A	19951117	199802
		US 97787878		A		19970123
TW 320640	A	19971121	TW 95113099	A	19951208	199811
EP 716882	B1	20000112	EP 95307835	A	19951102	200008
DE 69514489	E	20000217	DE 614489	A	19951102	200016
		EP 95307835		A		19951102
KR 338426	B	20021031	KR 9542178	A	19951120	200328

Priority Applications (No Type Date): JP 94333141 A 19941213

Cited Patents: 2.Jnl.Ref; JP 2091271; JP 6280110; US 4272422; US 5292822

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main	IPC	Filing	Notes
EP 716882				A1 E		7	B01J-020/26
Designated		States		(Regional):	DE	FR	GB
JP 8225610			A			6	C08F-008/30
US 5691421	A	5	C08F-008/32	Cont of application	US	95559152	
TW 320640			A				C08F-002/22
EP 716882			B1 E				B01J-020/26
Designated		States		(Regional):	DE	FR	GB
DE 69514489	E		B01J-020/26	Based on patent	EP	716882	
KR 338426	B		B01J-020/26	Previous Publ. patent	KR	96021135	

Abstract (Basic): EP 716882 A

High moisture adsorptive and desorptive fine particles of crosslinked acrylonitrile are claimed, having a particle size of less than 10 microns and, in which the crosslinker is hydrazine such that the nitrogen content increases by 1.0-15.0 wt.%. Also present are 1.0 mmol/g salt type carboxyl gps. into a part of the remaining nitrile gps.. Also claimed is the prodn. of the above particles comprising treating an emulsion of an acrylonitrile polymer with hydrazine to introduce a crosslinking bond into the fine particles, followed by hydrolysis.

USE - Used for removing moisture from the air.

ADVANTAGE - The fine particles are not deliquescent as are conventional moisture absorbents such as lithium chloride and calcium chloride and are not difficult to mould and regenerate. They can also be regenerated easily.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): US 5691421 A

High moisture adsorptive and desorptive fine particles of crosslinked acrylonitrile are claimed, having a particle size of less than 10 microns and, in which the crosslinker is hydrazine such that the nitrogen content increases by 1.0-15.0 wt.%. Also present are 1.0 mmol/g salt type carboxyl gps. into a part of the remaining nitrile gps.. Also claimed is the prodn. of the above particles comprising treating an emulsion of an acrylonitrile polymer with hydrazine to introduce a crosslinking bond into the fine particles, followed by hydrolysis.

USE - Used for removing moisture from the air.  
 ADVANTAGE - The fine particles are not deliquescent as are conventional moisture absorbents such as lithium chloride and calcium chloride and are not difficult to mould and regenerate. They can also be regenerated easily.

Dwg.0/0

Title Terms: HIGH; MOIST; FINE; PARTICLE; CAN; REGENERATE; EASY; CONSIST; POLYACRYLONITRILE; POLYMER; CROSSLINK; HYDRAZINE

Derwent Class: A13; A14; E36  
 International Patent Class (Main): B01J-020/26; C08F-002/22; C08F-008/30; C08F-008/32

International Patent Class (Additional): B01J-020/22; C08F-008/12  
 File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A04-D02A; A04-D03A; A08-C09; A10-E09; A11-C02; A12-S09; A12-W11D; E33-B; E33-G  
 Chemical Fragment Codes (M3):

*01*	C101	C107	C520	C710	C730	C800	C801	C802	C804	C806	C807	M411	M417
	M781		M903			M904			Q132			R07206-U	
*02*	C101	C107	C108	C520	C730	C800	C801	C802	C804	C807	M411	M781	M903
								Q132				R04336-U	
*03*	C101	C107	C108	C307	C510	C520	C730	C800	C801	C802	C804	C807	M411
	M781		M903			M904			Q132			R04022-U	
*04*	C101	C107	C108	C316	C520	C540	C730	C800	C801	C802	C804	M411	M781
	M903			M904				Q132				R14600-U	

Polymer Indexing (PS):

<01>  
 \*001\* 018; H0000; L9999 L2573 L2506  
 \*002\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D83 F12; G0022-R D01 D51 D53 G0191 G0102 G0022 D12 D10 D19 D18 D31 D58 D60 D76 D88 F62 D61-R Na 1A; S9999 S1514 S1456; S9999 S1025 S1014; M9999 M2073; M9999 M2313; L9999 L2551 L2506; L9999 L2391; L9999 L2073; L9999 L2313; M9999 M2062; L9999 L2062; L9999 L2528 L2506; P1741 ; P0088  
 \*003\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D83 F12; R00708 G0102 G0022 D01 D02 D12 D10 D19 D18 D31 D51 D53 D58 D76 D88; S9999 S1514 S1456; S9999 S1025 S1014; M9999 M2073; M9999 M2313; L9999 L2551 L2506; L9999 L2391; L9999 L2073; L9999 L2313; M9999 M2062; L9999 L2062; L9999 L2528 L2506; P1741 ; P0088 ; P0157  
 \*004\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D83 F12; R00444 G0453 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D83 F70 F93; S9999 S1514 S1456; S9999 S1025 S1014; M9999 M2073; M9999 M2313; L9999 L2551 L2506; L9999 L2391; L9999 L2073; L9999 L2313; M9999 M2062; L9999 L2062; L9999 L2528 L2506; P0088  
 \*005\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D83 F12; R00835 G0566 G0022 D01 D11 D10 D12 D51 D53 D58 D63 D84 F41 F89; S9999 S1514 S1456; S9999 S1025 S1014; M9999 M2073; M9999 M2313; L9999 L2551 L2506; L9999 L2391; L9999 L2073; L9999 L2313;

M9999 M2062; L9999 L2062; L9999 L2528 L2506; P0088  
 \*006\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53  
 D58 D83 F12; G0022-R D01 D51 D53 D60 F35-R; S9999 S1514 S1456;  
 S9999 S1025 S1014; M9999 M2073; M9999 M2313; L9999 L2551 L2506;  
 L9999 L2391; L9999 L2073; L9999 L2313; M9999 M2062; L9999 L2062;  
 L9999 L2528 L2506; P0088  
 \*007\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53  
 D58 D83 F12; G0544-R G0022 D01 D12 D10 D51 D53 D58 D69 D82 7A  
 G0555-R; S9999 S1514 S1456; S9999 S1025 S1014; M9999 M2073; M9999  
 M2313; L9999 L2551 L2506; L9999 L2391; L9999 L2073; L9999 L2313;  
 M9999 M2062; L9999 L2062; L9999 L2528 L2506; P0088  
 \*008\* 018; H0022 H0011; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53  
 D58 D83 F12; G0340-R G0339 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58  
 D63 F41 F89 G0384-R; S9999 S1514 S1456; S9999 S1025 S1014; M9999  
 M2073; M9999 M2313; L9999 L2551 L2506; L9999 L2391; L9999 L2073;  
 L9999 L2313; M9999 M2062; L9999 L2062; L9999 L2528 L2506; P0088  
 \*009\* 018; ND01; ND04; Q9999 Q9370; B9999 B3407 B3383 B3372; B9999 B5209  
 B5185 B4740; B9999 B3623 B3554; N9999 N6440-R; N9999 N6859 N6655  
 \*010\* 018; R00899 D01 D11 D10 D50 D88 F48; C999 C088-R C000; C999 C293  
 \*011\* 018; R01208 G2335 D00 F11 H- N- 5A; A999 A157-R  
 Derwent Registry Numbers: 1208-U  
 Specific Compound Numbers: R07206-U; R04336-U; R04022-U; R14600-U  
 ?

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-225610

(43)公開日 平成8年(1996)9月3日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 F 8/30	MHD		C 0 8 F 8/30	MHD
8/12	MGH		8/12	MGH

審査請求 未請求 請求項の数4 F D (全 6 頁)

(21)出願番号	特願平7-346485	(71)出願人	000004053 日本エクスラン工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号
(22)出願日	平成7年(1995)12月11日	(72)発明者	田中 孝二 岡山県岡山市益野町432番9号
(31)優先権主張番号	特願平6-333141	(72)発明者	西田 良祐 岡山県邑久郡長船町土師122-2
(32)優先日	平6(1994)12月13日	(72)発明者	山本 葉子 岡山県岡山市金岡東町3丁目1番10号
(33)優先権主張国	日本 (J P)		

(54)【発明の名称】 高吸放湿性微粒子及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 吸湿性と放湿性を有し繰り返し使用に耐える、微粒状の高吸放湿性微粒子及び該微粒子の製造方法を提供する。

【構成】 ヒドラジン架橋による窒素増加量及びニトリル基変性による塩型カルボキシル基を特定に調整したアクリロニトリル系重合体微粒子であり、ヒドラジン架橋処理、加水分解処理、及びカルボキシル基への塩型への転換である。

【効果】 繰り返し使用可能な微粒状の吸放湿性微粒子が得られる。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒドラジン架橋による窒素含有量の増加が1.0~15.0重量%である架橋アクリロニトリル系重合体微粒子であり、1.0m mol/g以上の塩型カルボキシル基が導入されてなることを特徴とする高吸放湿性微粒子。

【請求項2】 重合体微粒子の粒子径が10 $\mu$ m以下であることを特徴とする請求項1記載の高吸放湿性微粒子。

【請求項3】 アクリロニトリル系重合体微粒子を、窒素含有量の増加が1.0~15.0重量%になるようヒドラジン処理し微粒子中に架橋結合を導入した後、加水分解反応により、残存しているニトリル基の1.0m mol/g以上を塩型カルボキシル基に化学変換せしめることを特徴とする高吸放湿性微粒子の製造方法。

【請求項4】 微粒子の粒子径が10 $\mu$ m以下であることを特徴とする請求項3記載の高吸放湿性微粒子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 水分の吸湿・放湿を可逆的に繰り返し使用にも耐える吸放湿性微粒子及びその製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 従来より空気中の湿気を除去する手段として塩化リチウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、五酸化リン等の吸湿剤が用いられてきたが、これらの吸湿剤は、吸湿量が多く、また吸湿速度も速いが、潮解性があるために、吸湿後液状化して他を汚染したり、成形し難く、再生が困難である等の欠点がある。また、シリカゲル、ゼオライト、硫酸ナトリウム、活性アルミナ、活性炭等の吸湿剤は、吸湿量が少なく吸湿速度が遅く再生に高温を要する欠点があり、実用化するには問題がある。

【0003】 また、特開平5-132858には高吸放湿性繊維およびその製造方法が記載されているが、繊維状の場合、それ自体の加工性は良いものの、塗料、樹脂等への添加においては均一に混合することが困難であるため、添加剤としては適さない。また工業的に繊維を得ようとする場合、ある程度の繊維径が必要であり、このため表面積はあまり大きくできず、吸放湿速度も遅くなるといった問題がある。さらには、繊維状で反応を行う場合、反応の不均一化が起こり易く、製造コストも高くなるといった問題がある。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、吸湿量が多く、容易に乾燥により再生し得、その上粒子径が小さく添加剤として使用したときに被添加物の外観・物性を損なわない高吸放湿性微粒子及びその製造方法を提供することである。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】 上述した本発明の目的は、ヒドラジン架橋による窒素含有量の増加が1.0~15.0重量%である架橋アクリロニトリル系重合体微粒子であって、残存ニトリル基の1.0m mol/g以上が塩型カルボキシル基に変換されてなる高吸放湿性微粒子、及びアクリロニトリル系重合体微粒子を、窒素含有量の増加が1.0~15.0重量%になるようヒドラジン処理し微粒子中に架橋結合を導入した後、加水分解反応により、残存しているニトリル基の1.0m mol/g以上を塩型カルボキシル基に化学変換せしめることを特徴とする高吸放湿性微粒子の製造方法により達成される。

## 【0006】

【発明の実施の形態】 本発明品は架橋アクリロニトリル系重合体微粒子であるが、その出発アクリロニトリル系重合体微粒子としてはアクリロニトリル（以下、ANという）を40重量%以上、好ましくは50重量%以上含有するAN系重合体により形成された微粒子である。AN系重合体は、AN単独重合体、ANと他のモノマーとの共重合体のいずれでも良く、他のモノマーとしては、ハロゲン化ビニル及びハロゲン化ビニリデン；（メタ）アクリル酸エステル（なお（メタ）の表記は、該メタの語の付いたもの及び付かないものの両方を表す）；アリルスルホン酸、メタリルスルホン酸、p-スチレンスルホン酸等のスルホン酸含有モノマー及びその塩；（メタ）アクリル酸、イタコン酸等のカルボン酸含有モノマー及びその塩；アクリルアミド、スチレン、酢酸ビニル等のその他のモノマーが挙げられる。

【0007】 出発AN系重合体微粒子を得る方法としては、特に限定はなく利用される用途に応じて、必要とされる粒子径に基づき適宜選択することができる。例えば、ミクロンオーダー以下の極微粒子を得ようとする場合、乳化重合、懸濁沈殿重合、マイクロエマルジョン重合などを用いることができる。また、数100 $\mu$ m前後、あるいはそれ以下の粒子を得ようとする場合には懸濁重合などにより該微粒子を得ることができる。なお、吸湿速度を速くし、また添加剤として使用した時に、被添加物の外観・物性に影響を与えないという点からは粒子径が10 $\mu$ m以下であるものが好ましい。

【0008】 出発AN系重合体微粒子に、ヒドラジン架橋を導入する方法としては、窒素含有量の増加が1.0~15.0重量%となる手段である限り特に限定はないが、ヒドラジン濃度1%~80%、温度50~120 $^{\circ}$ Cで0.2~10時間処理する手段が工業的に好ましい。ここで、窒素含有量の増加とは原料AN系重合体微粒子の窒素含有量（重量%対微粒子）とヒドラジン架橋AN系重合体微粒子の窒素含有量（重量%対微粒子）との差をいう。なお、窒素含有量の増加が下限に満たない場合は、次工程のカルボキシル基導入のための加水分解により微粒子が水に溶解してしまい、本発明が達成されない。また、上限を超える場合には、次工程で1.0m mol/g以上の力

ルボキシル基を導入することが不可能となり、本発明が達成されない。本発明である該増加が1.0~15.0重量%となる条件については、反応の温度、濃度、時間等の反応因子と窒素含有量の増加の関係を実験で明らかにすることにより、容易に決定できる。ここに使用するヒドラジンとしては、水加ヒドラジン、硫酸ヒドラジン、塩酸ヒドラジン、硝酸ヒドラジン、臭素酸ヒドラジン等が例示される。

【0009】次に、加水分解反応により、ヒドラジン架橋されずに残存しているニトリル基を実質的に消失させ、1.0m mol/g以上の塩型カルボキシル基を導入する方法としては、アルカリ金属水酸化物、アンモニア等の塩基性水溶液、或いは硝酸、硫酸、塩酸等の鉱酸または、蟻酸、酢酸等の有機酸を添加し、加熱処理する手段が挙げられる。本発明である塩型カルボキシル基量が1.0m mol/g以上となる条件については、反応の温度、濃度、時間等の反応因子と導入される塩型カルボキシル基量の関係を実験で明らかにすることにより、容易に決定できる。なお、前記架橋結合の導入と同時に加水分解反応を行うことも出来る。ここにおいて、酸で加水分解した場合にはカルボキシル基を塩型に変換する必要がある。

【0010】カルボキシル基を塩型にする方法としては、上述した加水分解粒子を下記に例示する各種の塩型の水酸化物又は塩で処理する方法が好適である。カルボキシル基の塩型としては、Li, Na, K等のアルカリ金属、Be, Mg, Ca, Ba等のアルカリ土類金属、Cu, Zn, Al, Mn, Ag, Fe, Co, Ni等の他の金属、NH<sub>4</sub>, アミン等の有機の陽イオンを挙げることか出来る。なお、塩型カルボキシル基が上記下限に満たない場合には高吸放湿性が得られない。塩型は2種以上を混合しても良いことは勿論である。

【0011】本発明における微粒子の粒子径は特に限定はなく、利用される用途に応じて適宜選択することができる。例えば、吸湿速度を速くしたい場合、粒子表面積を大きくとる必要があるため粒子径を10μm以下の極微粒子とすることが好ましく、さらに好ましくは1μm以下した場合良好な結果が得られる。また塗料等への添加剤として使用した時に、被添加物の外観・物性に影響を与えないという点からは粒子径が10μm以下であるものが好ましい。一方、樹脂等へ添加する場合は取り扱い、混練の点から10μm~100μmが好ましいなど用途によって使い分けることができる。

【0012】このようにして、吸湿率15%以上、好ましくは25%以上を有し、乾燥により容易に放湿・再生する微粒子を提供することが出来る。なお、吸湿率の測定法については実施例の項に記載した。

【0013】

【作用】本発明に係る高吸放湿性微粒子が高吸放湿性を備える理由は、十分に解明するに至っていないが、概ね次のように考えられる。

【0014】即ち、本発明に係る微粒子は、AN系重合体から出発していながら実質的にニトリル基が消失しているところから、ポリマー鎖に結合している側鎖は、ヒドラジンとの反応により生成した窒素を含有する架橋構造と、ニトリル基の加水分解反応により生成した塩型カルボキシル基と考えられる。一般に塩型カルボキシル基は吸放湿性を有するが、この量のみでは当該微粒子の高吸湿性は得られないことから、架橋構造にも吸湿性があると考えられる。さらに吸湿した状態でべとつき感がないのは高度に架橋されているためであろう。

【0015】

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。なお、実施例中の部及び百分率は、断りのない限り重量基準で示す。

【0016】なお、塩型カルボキシル基量(m mol/g)、吸湿率は以下の方法により求めた。

【0017】(1) 塩型カルボキシル基量(m mol/g) 十分乾燥した供試微粒子約1gを精秤し(X g)、これに200gの水を加えた後、50℃に加温しながら1N塩酸水溶液を添加してpH2にし、次いで0.1N苛性ソーダ水溶液で常法に従って滴定曲線を求めた。該滴定曲線からカルボキシル基に消費された苛性ソーダ水溶液消費量(Y cc)を求め、次式によってカルボキシル基量を算出した。

$$0.1Y$$

$$(\text{カルボキシル基量}) = \frac{\quad}{X}$$

X

別途、上述のカルボキシル基量測定操作中の1N塩酸水溶液の添加によるpH2への調整をすることなく同様に滴定曲線を求めカルボン酸量を求めた。これらの結果から次式により塩型カルボキシル基量を算出した。

$$(\text{塩型カルボキシル基量}) = (\text{カルボキシル基量}) - (\text{カルボン酸量})$$

【0018】(2) 吸湿率(%)

試料微粒子約5.0gを真空乾燥機で70℃、12時間乾燥して重量を測定する(W1 g)。次に試料を温度20℃で所定の恒湿槽に24時間入れておく。このようにして吸湿した試料の重量を測定する(W2 g)。以上の測定結果から、次式によって算出した。

$$W2 - W1$$

$$(\text{吸湿率}) = \frac{\quad}{W1} \times 100$$

W1

【0019】実施例 1

AN 490部、P-スチレンスルホン酸ソーダ16部及び水1181部を2l容量のオートクレイブ内に仕込み、更に重合開始剤としてジ-tert-ブチルパーオキサイドを単量体全量に対して0.5%添加した後、密閉し、次いで攪拌下において150℃の温度にて23分間重合せしめた。反応終了後、攪拌を継続しながら約90℃まで冷却し、平均粒子径0.2μm(光散乱光度計で測定)の原料微粒子Iの水分散体

を得た。

【0020】原料微粒子Iの水分散体に、浴中濃度が35%となるようにヒドラジンを加え、102℃で2.5時間架橋処理を行った。続いて浴中濃度が10%となるようにNaOHを加え、102℃で5時間加水分解処理を行った後、セルロースチューブに入れて流水中で1週間透析・脱塩し、微粒子No.1の水分散体を得た。

\*

例	微粒子 No.	ヒドラジン処理 (%) (℃) (hr)	NaOH処理 (%) (℃) (hr)	窒素 増加量 (%)	Na型 カルボキシル基量 (mmol/g)	吸湿率 (%)
本発明例	1	35 102 2.5	10 102 3	3.7	4.5	45
本発明例	2	80 102 3	10 102 3	8.2	1.2	27
本発明例	3	80 55 5	10 102 3	1.2	5.3	48
本発明例	4	7 120 5	10 102 3	2.4	5.4	47
本発明例	5	35 102 2.5	5 102 3	3.7	2.3	30
本発明例	6	35 102 2.5	10 102 0.5	3.7	2.9	35
本発明例	7	2 175 5	15 120 5	1.2	5.0	54
本発明例	8	35 102 2.5	10 75 5	3.7	1.3	22
比較例	9	0.8 102 5	10 102 3	0.2	—	—
比較例	10	35 45 5	10 102 3	0.9	—	—
比較例	11	35 102 2.5	10 50 3	3.7	0.8	17
比較例	12	80 125 5	10 102 3	15.2	0.2	18

※微粒子No. 9, 10 は加水分解時に溶解したため、Na型カルボキシル基量、吸湿率は測定出来なかった。

【0023】本発明の微粒子No. 1~8 は、優れた高吸湿性の微粒子であることが分かる。これに対して、ヒドラジン処理濃度の低い比較例No. 9の生成物、及びヒドラジン処理温度の低い比較例No. 10の生成物は、窒素含有量の増加が不足し架橋処理が不十分であるため、加水分解処理時に溶解してしまい、微粒子は得られなかった。また、加水分解処理が不十分である微粒子No. 11 及び過度の架橋処理の為に加水分解が不十分になる微粒子No. 12 は、吸湿率が低いものであった。

#### 【0024】実施例 2

実施例1で得られた微粒子No.1のカルボキシル基をH型にし、この水分散体30gを表2に示した塩の5%水溶液1lに温度40℃で5時間浸漬した後セルロースチューブに入れて流水中で1週間透析・脱塩し、微粒子No.13~16の水分散体を得た。得られた微粒子の特性値を試験し、表2に示した。

#### 【0025】

#### 【表2】

\*【0021】原料微粒子Iの水分散体に表1の条件で微粒子No.1と同様の処理を行い、微粒子No.2~12を得た。得られた微粒子No.1~12を105℃で乾燥した後、特性値を試験し、表1に示した。

#### 【0022】

#### 【表1】

微粒子 No.	塩の種類	塩型カルボ キシル基量 (mmol/g)	吸湿率 RH65% (%)
13	LiCl	4.4	44
14	CuSO <sub>4</sub>	4.5	25
15	CaSO <sub>4</sub>	4.5	31
16	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>	4.4	22

【0026】いずれの塩型の微粒子も、高吸湿性を有する微粒子であった。

#### 【0027】実施例 3

実施例1で得られた微粒子No.1 1gを湿度90%の恒湿室に24時間放置した後、湿度40%の恒湿室に1時間放置、この操作を2回繰り返し、高吸放湿性微粒子の吸放湿性を調べた。結果を表3に示した。

#### 【0028】

#### 【表3】



湿度 (%)	吸湿率 (%)
90	57
↓	
40	29
↓	
90	56
↓	
40	29

【0029】この結果から、優れた吸放湿性能が有ることが分かる。これに比べ、市販のシリカゲル、ゼオライト等の吸湿剤は、再生に高温を要するものである。

#### 【0030】実施例 4

AN 490部にかえてAN 450部、アクリル酸メチル40部を使用する以外は実施例1と同様にして原料微粒子IIの水分散体を得、これを実施例1の微粒子No.1と同様に処理した。

【0031】得られた微粒子は、平均粒子径  $0.2\mu\text{m}$  (光散乱光度計で測定)、窒素増加分3.4%、塩型カルボキシル基 $4.5\text{mol/g}$ で相対湿度65%での吸湿率44%の高吸放湿性微粒子であった。

#### 【0032】実施例 5

メタクリル酸/p-スチレンスルホン酸ソーダ=70/30

の水溶性重合体300部及びヒドロキシプロピルセルロース60部ならびに硫酸ナトリウム30部を6595部の水に溶解し、槽型攪拌機付きの重合槽に仕込んだ。次にAN2100部及びメチルメタアクリレート900部に2,2'-アゾビス(2,4ジメチルバレロニトリル)15部を溶解して重合槽に仕込み、400rpmの攪拌条件下、60℃で2時間重合。重合率87%で平均粒子径 $50\mu\text{m}$ の球状重合体を得た。

【0033】得られた $50\mu\text{m}$ の球状重合体を実施例1の微粒子No.1と同様に処理した結果、平均粒子径 $65\mu\text{m}$ 、窒素増加分3.6%、塩型カルボキシル基 $4.8\text{mol/g}$ で相対湿度65%での吸湿率46%の高吸放湿性微粒子を得ることができた。

#### 【0034】実施例 6

メタクリル酸/p-スチレンスルホン酸ソーダ=60/40の水溶性重合体450部及びカルボキシメチルセルロース60部ならびに硫酸ナトリウム60部を6415部の水に溶解し実施例1と同様の重合槽に仕込み、60rpmの攪拌条件下次にAN2700部及びスチレン300gにベンゾイルパーオキサイド15部を溶解し、重合温度70℃で重合、重合率90%で平均粒子径 $180\mu\text{m}$ の球状重合体を得た。

【0035】得られた平均粒子径 $180\mu\text{m}$ の球状重合体を実施例1の微粒子No.1と同様に処理した結果、平均粒子径 $220\mu\text{m}$ 、窒素増加分3.0%、塩型カルボキシル基 $3.2\text{mol/g}$ で相対湿度65%での吸湿率41%の高吸放湿性微粒子であった。

#### 【0036】実施例 7

粒子径の違う該高吸放湿性微粒子(RH65%での吸湿率; 43~46%)の水分散体と、住友バイエルンウレタン(株)製ウレタン Desmolac4125を、固形分比が15/85となるよう混合、湿式で成膜し、フィルムNo.1~6を得た。得られたフィルムの引張強さを試験し、表4に示した。なお、参考として微粒子を添加しないフィルム(フィルムNo.7)も作成し、同表に併記した。

#### 【0037】

【表4】

例	フィルム No.	平均粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	引張強さ ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )	吸湿率 RH65% (%)
本発明例	1	0.2	30	7.9
本発明例	2	1.3	29	8.0
本発明例	3	6.1	27	7.9
本発明例	4	9.6	27	7.9
比較例	5	15.0	21	7.5
比較例	6	20.5	15	7.4
参考例	7	添加せず	30	1.4

【0038】 得られたフィルムはいずれも相対湿度65%での吸湿率が7~8%と、微粒子を混合していないフィルムの吸湿率1.4%に比べ、吸湿性の改善されたものであった。この内、本発明の微粒子を添加したフィルムNo.1~4は物性を損なうことなく吸湿性が付与されているのに対して、粒子径の大きい比較例No.5~6のフィルムは引張強さが下がり、フィルム添加剤として不適當であるのが分かる。

#### 【0039】実施例 8

攪拌数を750rpmに変更したこと以外はすべて実施例5と同様な方法により粒子径30 $\mu\text{m}$ の本発明の高吸放湿性微粒子を得た。この粒子を天然ゴム中へ添加し混練りを行ったところ作業性良好で、高吸放湿性微粒子が均一に分散した表面の平滑な厚み3mmのゴムシートを得ることができた。

#### 【0040】比較例 8

繊維長54mm、繊維直径18 $\mu\text{m}$ の繊維を実施例1と同様な方法により高吸放湿性を付与する処理を行った。この繊維を実施例8と同様な方法でゴム中に混練したが、繊維がマリモ状のかたまりとなり繊維の分散ができなかったばかりか、得られたシート表面にも繊維の塊が

認められ商品価値の無いものであった。

#### 30 【0041】比較例 9

実施例1で得られた、高吸放湿性微粒子を含んだ分散液をスプレードライヤーで乾燥粉末化し、得られた粉末を実施例8と同様にゴム中へ混練を試みた。しかし、粒子が小さすぎ凝集力が大きいため、粉体同士が凝集し、均一に粒子を分散することはできなかった。得られたシートは、粉末が局在化しており、一部粉を吹くような状態が認められ実用性の無いものであった。

#### 【0042】

【発明の効果】本発明の出現により、粒子径の小さい高吸放湿性微粒子並びに該微粒子を工業的に製造する手段を提供し得た点が本発明の特筆すべき効果である。

【0043】このようにして得られた高吸放湿性微粒子は、高度に分子間が架橋されているため、吸湿しても粘着性を帯びることもなく、又、飽和吸湿した後も乾燥することによって容易に放湿して再生が出来る。繰り返し使用することが出来る。また、微粒子状であり、物質に添加した際その物性や外観を損なわないため、吸放湿性が求められる様々な用途分野に広く用いられる。